

BRIK-CEN ROOF SEALANT EPDM

JELLEMZŐK

A Brik-CEN Roof Sealant EPDM kiváló minőségű egykomponensű polimer alapú, hibrid tömítőanyag (módosított PU). Kémiaiilag semleges és teljesen rugalmas, nagy ragasztóerejű. Szilikon, izocianát és oldószere mentes összetétel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Speciálisan kifejlesztett ragasztó és tömítő, EPDM gumik egymás közötti ragasztásához és minden egyéb típusú építkezésnél felhasznált anyagokhoz, mint a beton, téglá, természetes kő, fém, kerámia, fa, üveg, stb... Belső és külső felhasználásra egyaránt alkalmas. Használható nedves felületeken és víz alatt is.

Ideális EPDM membrán tetőfedéshez, játszótéri padlókhöz, gumi padló csúszásgátló, PVC stb.

Univerzális használatra alkalmas tömítő és/vagy rugalmas ragasztóként, minden típusú anyagokhoz az építőiparban és az iparban: illesztések közé előregyártott elemekhez, kovácsolás, vízvezető csatornák, horganyzott lemez, vas vagy nemvas fémek, napelemek, lakókocsik vagy teherautók elemek, klíma vagy hűtő ragasztáshoz egyaránt alkalmas. Kiváló tapadást biztosít betonon, téglán, fán, természetes vagy mesterséges kövön, kerámián, üvegen, fémen: alumíniumon, vashoz, cinkhez, horganyzott, stb. legtöbb hőre lágyuló (PVC, EPDM, kivéve a polietilén vagy teflon), vagy hőre keményedő műanyaghoz.

Amennyiben szükséges a tömítő anyag festése vagy lakkozása, javasolt a bőrösödési időt követően megtenni, ami +/-30 perc. Előzetesen mindig ajánlott próbát végezni és rugalmas festékanyagot használni.

A termék ellenáll az öregedésnek, az időjárásnak, a hőmérséklet változásoknak és az ózonnak. Jó tűrőképességű a vegyi anyagokkal szemben.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nem kötött termék esetén:

TULAJDONSÁGOK	EGYSÉG	ÉRTÉK
Fajsúly	g/ml	1,55
Állag		paszta
Száranyag- tartalom	%	>98
Felhasználási hőmérséklet	°C	+5 °C – +40 °C
Bőrösödési idő	perc	40 perc (20 °C)
Száradási idő	mm/nap	2 mm (20 °C)
Modulus 100%	N/mm ²	0.55
Szakítószilárdság (nyúlás)	N/mm ²	1.15
Szakadási (nyúlás)	%	400
Keménység	Shore A	35
Hőállóság	°C	-40 °C – +90 °C

Kémiai vegyszerekkel szembeni ellenállás:

Jó ellenálló a vízzel, alifás oldószerekkel, ásványi olajokkal, zsírral, hígított szerves savakkal, lúgokkal. Gyenge ellenállás aromás oldószerekkel, koncentrált savakkal, klórozott hidrogénnel.

FELHASZNÁLÁS

Az alkalmazni kívánt felület legyen szilárd és tökéletesen tiszta. Nedves felületen alkalmazható.

Tömítőként: kinyomópisztoly segítségével vigye fel a felületre folyamatos csíkot képezve, elkerülve a buborék képződést. Azután szappanos vízben benedvesített spatulával kenje el.

Ragasztóként: vigye fel folyamatos csíkban vagy pontokban, attól függően, hogy mekkora méretet szeretne ragasztani.

A meg nem kötött terméket lehet tisztítani.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

TÁROLÁS

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.

Hűvös és száraz helyen, + 5 °C és + 35 °C közötti hőmérsékleten.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Eltarthatóság: gyártási dátumtól számítva 18 hónap.

CSOMAGOLÁS

600ml fóliás/12 db egy dobozban

Szín: fekete

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel.: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)