

MFiX PU50

Egykomponensű, rövid bőrképződési idővel rendelkező, elasztomer tömítőanyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az MFiX PU50 egy egykomponensű, ragasztó-tömítő, amely alkalmas kül- és beltéri alkalmazásra, fémszerkezetre, valamint beton dilatációs tömítésére, vagy különféle anyagra történő rögzítésére. Alapozó nélkül jól tapadás az építőiparban leggyakrabban használt (üveg, eloxált alumínium, fa, lakkozott fém, beton, kő) felületekhez.

JELLEMZŐI

Egykomponensű poliuretán alapú elasztikus tömítőmassza, amely a vele kapcsolatba kerülő levegő hatására gyorsan polimerizálódik és rugalmas, ellenálló kötőanyaggá alakul át.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Vegyi Bázis	egykomponensű poliuretán
Szin	fehér, fekete, szürke
Viszkozitás	1,17
Térhálósodás módja	légnedvességre
Alak visszanyerési tényező	90%
Nyitott idő	40 perc
Shore A keménység	55
Szakadási nyúlás (ASTM D 412)	100%
Rugalmassági határ (ASTM D 412)	4 Mpa
Kötési sebesség (23 C, 50% R.H.)	3,5 mm/24 h
Szakadási modulus (ISO 8339)	1 Mpa
Szakadási nyúlás (ISO 8339):	400%
Bedolgozási hőmérséklet	5 °C – 30 °C
Áthelyezhetőség	15 percig maximum
Hőtűrés	-40 °C - +90 °C, rövid ideig 120 °C
Felhasználási mennyiség	38 gr/100 cm ²
Időjárás-állóság	kiváló
Vegyszerállóság	enyhe savaknak, -lúgoknak és víznek jól ellenáll
Tárolhatóság	12 hónap

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

MFiX PU50

Egykomponensű, rövid bőrképződési idővel rendelkező, elasztomer tömítőanyag.

FELHASZNÁLÁS

A kötési felületekről távolítsunk el minden szennyeződést (por, formaleválasztók, olaj, rozsda, stb.). Ne használjuk 5 °C alatt. Hideg időben tároljuk az anyagot használat előtt 20 °C-on. Felhasználható 10-35 mm széles illesztések kitöltéséhez.

Felvihető kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Ne érintkezzen az anyag még meg nem kötött MS, hibrid PU vagy szilikon tömítőanyaggal, valamint alkoholokkal vagy ammóniával a kötési ideje alatt. Tisztítás: a szerszámok tisztításához, amennyiben még nem kötött meg az anyag, használja az Emfínet 683 terméket, MEK-et vagy acetont. Teljes kötés után kizárólag mechanikailag lehet eltávolítani az anyagot.

TÁROLÁS

Bontatlan csomagolásban, 25 °C hőmérséklet alatt száraz helyen: 12 hónap

Hideg időben használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten.

KISZERELÉS: 300ml fém kartus, 600 ml fóliás

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ!

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8. Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)