

## MŰSZAKI ADATLAP

### MFIX STUKKÓ FIXÁLÓ

#### TERMÉK LEÍRÁS

Az **MFiX Stukkó Fixáló** egy egykomponensű, diszperziós bázisú ragasztó, amelyet a befejező és javító munkák során felhasznált különböző építőipari anyagok ragasztására használnak olyan nedvszívó felületeken, mint például: beton, vakolat, forgácslap, fa, gipszkarton, gipsz.

#### TULAJDONSÁGOK

- Gyors és tartós kezdeti tapadás
- A termék kiváló tapadást mutat a leggyakoribb építészeti- és befejező anyagokhoz, mint például a polisztirol, kerámialap, fa, fém és műanyag alkatrészek, táblák és habok, ásványgyapot
- Oldószermentes
- Semleges szag
- Nem gyúlékony
- Rugalmas csatlakozás
- Ellenálló a párával, nedvességgel szemben

#### ALKALMAZÁS

- Hő- és hangszigetelő anyagok ragasztása
- Díszítőelemek, díszlécek ragasztása
- Szegélylécek, padlólapok, kerámialapok ragasztása

#### KISZERELÉS

Karton: 12\*300ml

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.**

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Webcím: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Tel.: +36-1-290-07-63

Tel.: +36-20-36-47-804

E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

*Kiadás dátuma: 2017.02.27.*

*Átvizsgálás: -*

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK <sup>1)</sup>
Bázis	akril diszperzió
Szilárdanyag tartalom [%]	71 ± 3
Munkaidő (a környezeti feltételektől és a padló tulajdonságaitól függően)	10-15 perc
Teljes kikötés (normál feltételek mellett)	48 óra
Hozam	300-500 g/m <sup>2</sup>
Sűrűség [g/ml]	1,4 ± 0,1
Gyúlékonyság	–
Felhasználási hőmérséklet	+10 °C és +30 °C között
Hőmérsékleti ellenállás (kikötve)	-20 °C és +60 °C között
Szín	fehér
Polcidő	24 hónap, +10 °C és +30 °C tárolva

<sup>1)</sup> Az összes megadott paraméter a gyártó belső szabványainak megfelelő laboratóriumi teszteken alapul, és nagyban függ a termék kikötési körülményeitől (pl. környezeti tényezők, felületi hőmérséklet, a használt eszközök minősége és a terméket kezelő személyzet felkészültsége).

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat, amelyeket a biztonsági adatlapban talál.

### 1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztott felületeknek síknak, száraznak, szennyeződésektől és tapadást gátló anyagoktól mentesnek kell lenniük.

### 2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Vágja le a csórt a kívánt átmérőre, vágja le a kartus tetejét és csavarja fel a csórt. Helyezze a kartust a ragasztópisztolyba.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.**

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Webcím: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Tel.: +36-1-290-07-63

Tel.: +36-20-36-47-804

E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

*Kiadás dátuma: 2017.02.27.*

*Átvizsgálás: -*

### 3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A ragasztandó felületre pontokban vagy csíkokban vigye fel a ragasztót.

Felhordás után illessze össze a ragasztani kívánt elemeket, majd erősen és egyenletesen nyomja össze őket.

### 4. FELVITEL BEFEJEZÉSE UTÁNI MUNKÁLATOK

Tisztítás: kikötés előtt vízzel, kikeményedés után mechanikusan lehet eltávolítani.

### 5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

Legalább az egyik felületnek nedvszívónak kell lennie.

A felhordás előtt ajánlott tapadási tesztet végezni.

A ragasztó teljesen kikeményedése előtt kerülje a vízzel való érintkezést.

Nem alkalmas PE, PP, teflon és bitumenes felületekhez.

Nem alkalmazható tartósan nedves felületeken.

## TÁROLÁS / SZÁLLÍTÁS

A termék a gyártástól számított 24 hónapon belül felhasználható, amennyiben eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. A terméket ne tegye ki hőhatásnak és fagyveszélynek.

## BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.

Gyermekektől távol tartandó!

A termékmaradványokat és az üres kartusokat a hivatalos, helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos további információért és tanácsokért olvassa el az aktuális anyagbiztonsági adatlapot, mely tartalmazza a termék fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági adatait.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.**

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Webcím: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Tel.: +36-1-290-07-63

Tel.: +36-20-36-47-804

E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

*Kiadás dátuma: 2017.02.27.*

*Átvizsgálás: -*