

EMFIMASTIC PU40

ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

Az EMFIMASTIC PU 40 nedvességre keményedő egy komponens tömítőanyag.

Poliuretán alapú, amely rugalmas és ellenáll a legtöbb anyagnak, nagyon jó tapadást biztosítva.

Használható külső vagy belső kötések és tömítések, tágulási hézagokhoz (ipari padló, garázs, raktár).

A termék felhasználható járdatömítő anyagként, mint a beton vagy cement-esztrich. Nehéz anyagok esetében, mint a PVC, a nyers alumínium, lakkozott fém, végezzen előzetes vizsgálatokat, annak meghatározására, hogy a felület-előkészítése szükséges-e.

EMFIMASTIC PU 40 CE jelölése az alábbi alkalmazási területre vonatkozik: "Gyalogos járdák beltéri és kültéri alkalmazásokhoz használható hideg éghajlat szerint Norm EN 15651-4 (PW EXT-INT CC) "primer EMFIPRIM 2001. beton.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Anyag jellege	Nyúlós
Szín	Szürke, fehér, fekete
Viszkozitás	Brookfield RVT / spindle 7 / 5 rpm : approx. 50,000 mPa.s
Sűrűség 20°C	1.15 ± 0.02
Alkalmazási hőmérséklet	5-35 ° C-on
Bőrösödési idő 23 ° C és 50 % HR	kb. 60 min
A kötési idő 23 ° C-on 50% HR	4 mm / 24 h
Shore A keménység (belső módszer IT-20 után az ISO 868-3 másodperc)	Kb. 40
Modulus 100% (ISO 8339)	Kb. 0,4 MPa
A szakadási nyúlás (ISO 8339)	> 500 %
Hőállóság	-40 to +90 °C
Ellenállóság híg savak és lúgoknak	Átlagos

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

EMFIMASTIC PU40

UV ellenállás	Jó
Víz és a só ellenállás	Kiváló
Kompatibilitás festékekkel	Vízbázisú: igen Oldószer alapú: vizsgálatokat végezzen előre

HASZNÁLATIÚT MUTATÓ

Az aljzat legyen tiszta, egyenletes, száraz, por-, olaj-, zsír- és minden szennyeződéstől mentes. Ha szükséges, végezzen javítási munkákat, majd távolítson el minden port . Ne használja friss bitumenes aljzatokon, mert az olaj kicsapódhat.

Szükség esetén (nehéz felület, nedves aljzat vagy nagy forgalomnak kitett felületen), alkalmazza a primer EMFIPRIM 2001 és hagyja szárazon 15 percig.

- Használjon, a fugában hézakitöltő PE. habot
- Figyeljen a szélesség / mélység aránya .

Felhasználható 10-35 mm széles illesztések kitöltéséhez.

Az oldószerek használatakor törekedjen eloltani minden gyújtóforrást, és kövesse a biztonsági és kezelési utasításokat.

FELHORDÁS

EMFIMASTIC PU 40 kézi vagy pneumatikus pisztollyal.

Ne érintkezzen az anyag még meg nem kötött MS, hibrid PU vagy szilikon tömítőanyaggal, valamint alkoholokkal a kötési ideje alatt.

TISZTÍTÁS

A szerszámok tisztításához, amennyiben még nem kötött meg az anyag, használja az Emfinet 683 terméket, MEK-et vagy acetont. Teljes kötés után kizárólag mechanikailag lehet eltávolítani az anyagot.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

EMFIMASTIC PU40

ANYAGSZÜKSÉGLET

200-500g/m² anyagoktól függően

TÁROLÁS

Bontatlan csomagolásban, 25°C hőmérséklet alatt száraz helyen: 12 hónap

Hideg időben, használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten.

KISZERELÉS

600 ml fóliás hurka

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ!

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)