

EMFIMASTIC PU60 HV

ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

Az **Emfimastic PU 60 HV** az iparban és az autóiparban használt különféle anyagok összekötésére/tömítésére fejlesztették ki. Alapozó nélkül jól tapad a leggyakrabban használt anyagok (üveg, eloxált alumínium, fa lakkozott fém, beton, k) felülethez. Nagy elaszticitása, kiváló alakviszanyer képessége és nagy szakítószilárdága, jó id járással szembeni ellenállása, valamint könny feldolgozhatósága folytán sokrét en alkalmazható.

Jellemz i:

A leveg nedvességtartalmával reakcióba lépve keményedik, nagy rugalmassági modulussal, nagy viszkozitással rendelkező elasztomer tömít anyag.

M szaki tulajdonságok:

- Bázis: 1K poliuretán
- Fajsúly: 1,17
- B rképz és: (23 C, 50% R.H.) 55min
- Átkeményedési sebesség (23 C, 50% R.H.) 4mm/24h
- Alak visszanyerési tényez : >90%
- Shore A keménység: 55
- Szakadási modulus: (ASTM D 412): >300%
- Rugalmassági határ (ASTM D 412): 4Mpa
- Szakadási nyúlás (ISO 8339): 300%
- Zsugorodás: Ca.6%
- H állóság: -40C -+90%, rövid ideig 120C
- Foltosodás: nincs
- Id járás állóság: kiváló
- Vegyszerállóság: enyhe savaknak, lúgoknak és víznek jól ellenáll
- Szín: Fekete, Fehér

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmazhatóságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

EMFIMASTIC PU60 HV

Tulajdonságok:

- Könnyű eldolgozhatóság
- Erős kötőerő szinte minden felületen, mint pl.: üvegszálas poliészter, fém és beton
- Gyors kezdeti ragasztóerő és kötési sebesség jellemzi
- Teljes kötés után tartósan elasztikus állagú
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket az alapfelületen
- Oldószer és szilikon mentes,
- Jó ellenálló képesség a kemikáliákkal szemben
- Rendkívül jó tapadás különböző építési ipari felületekhez
- Kül- és beltéri használhatóság (korlátozottan UV álló)
- Festhető
- Kitűnő ellenállóság az időjárás tényezőivel szemben.

Alkalmazások:

- Tömítésre és ragasztásra a fémszerkezetekhez
- Flexibilis tömítésre és szerkezeti ragasztásra
- Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozásoknál
- Támasztékot nem igényel, erős kezdeti ragasztóerő
- Erős ragasztó, professzionális (ipari) területre
- Gépjármű, vontatmány, lakókocsi, hajó, repülő, és kötöttpályás járművek gyártásában

Javítás: saját anyagával

Felhasználás:

A kötési felületekről távolítsunk el minden szennyeződést (por, formaleválasztók, olaj, rozsda, stb.) Használhatunk alkoholos bázisú tisztítószerrel. Mindig ellenőrizzük, hogy a felület nem károsodik-e a tisztítószerrel. Fém felületeket, ha kell, kétszer töröljünk át, majd szárítsuk meg. Alumíniumot, üveget, zsírtalanításra (pl.: acetonnal)

Csiszolás, mechanikus- vagy oldószeres tisztítás szükséges lehet. Ne használjuk 5 fok alatt. Hideg időben tároljuk az anyagot használat előtt 20 fokon.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmazhatóságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

EMFIMASTIC PU60 HV

ANYAGSZÜKSÉGLET

200-500g/m² anyagoktól függően

TÁROLÁS

Bontatlan csomagolásban, 25°C hőmérséklet alatt száraz helyen: 12 hónap

Hideg időben, használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten.

KISZERELÉS

600 ml fóliás hurka

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ !

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)