

PU VERIN

Egykomponensű, poliuretán bázisú elasztomer tömítőanyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az PU VERIN 1-komponensű, ragasztó-tömítő, amely alkalmas kül-és beltéri alkalmazásra, fémszerkezetre, valamint beton dilletációs tömítésére, rögzítésre különböző alkalmazásra. Alapozó nélkül jól tapadás a legtöbb építőiparban használatos anyaghoz.

JELLEMZŐI:

Egykomponensű poliuretán alapú elasztikus tömítőmassza, amely a vele kapcsolatba kerülő levegő hatására gyorsan polimerizálódik és rugalmas, ellenálló kötőanyaggá alakul át.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:

Vegyi Bázis	egykomponensű poliuretán
Szin	sötét szürke
Viszkozitás	1,25
Térhálósodás módja	légnedvességre
Alak visszanyerési tényező	90%
Nyitott idő	60 perc
Shore A keménység	45
Szakadási nyúlás (ASTM D 412)	80%
Rugalmassági határ (ASTM D 412)	4 Mpa
Kötési sebesség (23 C, 50% R.H.)	4mm/24h
Szakadási modulus (ISO 8339)	0,6 Mpa
Szakadási nyúlás (ISO 8339):	400%
Bedolgozási hőmérséklet	5C° - 30C°
Áthelyezhetőség	30 percig maximum
Hőtűrés	-40C° - +90C°, rövid ideig 120C °
Felhasználási mennyiség	38 gr/100 cm ²
Időjárás-állóság	kiváló
Vegyszerállóság	enyhe savaknak, -lúgoknak és víznek jól ellenáll
Tárolhatóság	12 hónap

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

PU VERIN

Egykomponensű, poliuretán bázisú elasztomer tömítőanyag.

FELHASZNÁLÁS:

A kötési felületekről távolítsunk el minden szennyeződést (por, formaleválasztók, olaj, rozsda, stb.) Ne használjuk 5 C° alatt. Hideg időben tároljuk az anyagot használat előtt 20 C° -on. Felhasználható 10-35 mm széles illesztések kitöltéséhez.

Felvihető kézi vagy pneumatikus pisztollyal. Ne érintkezzen az anyag még meg nem kötött MS, hibrid PU vagy szilikon tömítőanyaggal, valamint alkoholokkal vagy ammóniával a kötési ideje alatt. Tisztítás: A szerszámok tisztításához, amennyiben még nem kötött meg az anyag, használja az Emfínet 683 terméket, MEK-et vagy acetont. Teljes kötés után kizárólag mechanikailag lehet eltávolítani az anyagot.

TÁROLÁS:

Bontatlan csomagolásban, 25°C hőmérséklet alatt száraz helyen: 12 hónap

Hideg időben használat előtt akklimatizálja a terméket szobahőmérsékleten.

KISZERELÉS: 600 ml fóliás

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A FORGALMAZÓNÁL ELÉRHETŐ!

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)