



SABA Aktivator 9400

Termékleírás

SABA Acivator 9400 egy 1- komponens tisztító és primer, tapadás el segít a Sabatack és Sabaflex ragasztók illetve tömít khöz különböz alapfelületeken.

Specifikus Tulajdonságok

Jó tapadás fémre, m anyagra és üvegre a Sabatack és Sabaflex termékeknél.

Gyors száradási id .

Nincs foltosodása.

Alkalmazási terület

A SABA Actviator 9400 f leg különböz SABA tömít kkel és ragasztókkal kombinálható.

Felhasználás

A felhasználás el tt az alapfelületek különböz sége miatt, nézze meg a Technikai Adatlapot vagy a termékekhez tartozó Primerlistát.

M szaki adatok

Bázis		: Silán
Viszkozitás 23 C°-on	(EN 12092)	: ca. 10mPa.s
S r ség	(EN ISO 2811-2)	: ca. 820 Kg/m ³
Szárazanyag tartalom		: ca. 1 %
Gyulladás pont		: ca + 12 C°
Oldószer		: Alkoholos keverék
Száradási id		: ca 10 perc
Nyitott id		: minimum 10 perc, maximum 24 óra
Kiadósság		: 50 – 100 g/m ²
Felhasználási h mérséklet		: +5 C° - + 35 C° között
Raktározási h mérséklet		: +5 C° - + 25 C° között
H mérsékleti ellenállás		: - 30 C°-tól - + 200 C°-ig
Eltarthatóság		: Zárt csomagolásban 12 hónapig

Rendelési információ:

Csomagolás	Kanna	Kanna	Kanna
Tölt tömeg	250 ml	1 liter	4,5 Kg

Szín	Színtelen
Termékszám	100326

Veszélyességi besorolás: További biztonsági el írások információk, útmutatás, egyértelm en megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglév tudásunkon alapul.

Nem tudunk felel sséget vállalni ett l eltér eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megtélnie a termékeink alkalmasságát bármily nem felhasználáshoz el zetes tesztelés alapján.(verzió: 2010/1)