



SABA Primer 4518

Termékleírás

SABA Primer 4518 egy 1- komponens tapadás-el segít , klórkaucsuk bázisból.

Specifikus Tulajdonságok

Jó tapadás Polipropilénre.

Alkalmazási terület

A SABA Primer 4518 , egy tapadás el segít polipropilén alkalmazásánál.

Felhasználás

A felhasználás el tt az alapfelületek különböz sége miatt, nézze meg a Technikai Adatlapot vagy a termékekhez tartozó Primerlistát.

M szaki adatok

Bázis		: Klórkaucsuk
Viszkozitás 23 C°-on	(EN 12092)	: ca. 10mPa.s
S r ség	(EN ISO 2811-2)	: ca. 870 Kg/m ³
Szárazanyag tartalom		: ca. 2½ %
Gyulladás pont		: ca + 25 C°
Oldószer		: Aroma keverék
Nyitott id		: minimum 15 perc, maximum 30 perc
Kiadósság		: 100 g/m ²
Felhasználási h mérséklet		: +5 C° - + 35 C° között
Raktározási h mérséklet		: +5 C° - + 25 C° között
H mérsékleti ellenállás		: - 30 C°-tól - + 90 C°-ig
Eltarthatóság		: Zárt csomagolásban 24 hónapig

Rendelési információ:

Csomagolás Kanna
Tölt tömeg 250 ml (12 db/karton)

Szín Színtelen
Termékszám 100347

Veszélyességi besorolás:

További biztonsági el írások információk, útmutatás, egyértelm en megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands,
Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglev tudásunkon alapul.

Nem tudunk felel sséget vállalni ett l eltér eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nem felhasználáshoz el zetes tesztelés alapján.(verzió: 2010/1)