



# SABA Primer 9002

## Termékleírás

SABA Primer 9002 egy 1- komponens primer, polyacrylat és silán bázisból.

## Specifikus Tulajdonságok

Jó tapadás porózus felületekre.  
Izocyanát mentes.

## Alkalmazási terület

Tapadásoptimalizáló SABA Ms Polymer bázisú tömítőknél és ragasztóknál, különböző alapfelületeknél.

Tapadásoptimalizáló különböző festési rendszereknél, SABA MS Hybrid Polimer bázisú tömítő és ragasztó anyag felhasználása esetén.

## Felhasználás

A felhasználás előtt az alapfelületek különböző sége miatt, nézze meg a Technikai Adatlapot vagy a termékekhez tartozó Primerlistát.

## Műszaki adatok

Bázis		: Polyacrilát silánál
Viszkozitás 23 C°-on	(EN 12092)	: ca. 10mPa.s
Sűrűség	(EN ISO 2811-2)	: ca. 930 Kg/m <sup>3</sup>
Szárazanyag tartalom		: ca. 11 %
Gyulladás pont		: ca + 28 C°
Oldószer		: Alkoholos és aromás keverék
Nyitott idő		: minimum 15 perc, maximum 4 óra
Kiadósság		: 100 g/m <sup>2</sup>
Felhasználási hőmérséklet		: +5 C° - + 30 C° között
Raktározási hőmérséklet		: +5 C° - + 30 C° között
Hőmérsékleti ellenállás		: - 40 C°-tól - + 80 C°-ig
Eltarthatóság		: Zárt csomagolásban 6 hónapig

**Rendelési információ:** Csomagolás Kanna Töltő tömeg 250 ml (12 db/karton)

Szín Színtelen  
Termékszám 100482

## Veszélyességi besorolás:

További biztonsági elírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

## SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands,  
Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Tel: 06-20-36-47-804

[www.balker.hu](http://www.balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.*

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz elvégzett tesztelés alapján.(verzió: 2010/1)*