

## Szuper Tradifix

### **ALKALMAZÁSI TERÜLET:**

M anyagok (PVC), gumiburkolatok, padlóburkolatok és szeg lécek, továbbá rétegelt-laminált- és farostlemezek, fém, parafa, h - és hangszigetel anyagok ragasztása egymáshoz, ill. saját anyagához. Polisztrén ragasztására nem alkalmas.

### **JELLEMZŐI:**

Kitűnő ragasztási teljesítmény, hőállóképessége jó, (80 °C) gombásodásnak ellenáll, védi a felületet a plasztifikáló változását inhibitor gátolja, a ragasztófilm mindig rugalmas marad.

### **MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:**

Színe:	sárgásbarna
Fajsúly:	20 °C-on <250 hPa
Viszkozitás:	20 °C-on 5 000 mPa.s
Anyagszükséglet:	300 g/ m <sup>2</sup>
T zveszélyes	

### **FELHASZNÁLÁS:**

Használat előtt keverje fel a ragasztót. A ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, por- és zsírmentesek. Vigye fel egyenletesen a ragasztót ecsettel vagy kenőlappal mindkét ragasztandó felületre kb. 150 g/ m<sup>2</sup> mennyiségben. A hőmérséklettől és a páratartalomtól függő 10 –20 perces száradási idő után (ill. ha a ragasztófilm tapintásra már száraznak tűnik) pontosan illesztve, egyszeri erőteljes nyomással préselje össze a darabokat. A kötés azonnali, korrekciós lehetőség nincs. A végleges kötészilárdság 48 – 72 óra múlva alakul ki. Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.

### **TÁROLÁS: FOLTTISZTÍTÁS: MEGJEGYZÉS:**

Eredeti, zárt csomagolásban 1 5-20 °C- on, 12 hónap.  
Tradi-Solut lemosóval.  
Tűzveszélyes anyag. Csak jól szellőztetett helyiségben szabad dolgozni vele.  
Gyújtóforrástól távol tartani. Dohányozni tilos!

**MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A FORGALMAZÓNÁL ELÉRHET !**

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)  
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)  
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)