

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A T-Pren F6 alkalmas DKS (Formica, Polyrey, Max, Duropal, stb.) lapok, parafalapok, ásványi gyapotok, üvegyapot, hajlékony és hideg poliuretán, bizonyos m gumik és gumik, szövetek, fa, m anyaglapok, gipszkarton lapok ragasztására.

M SZAKI JELLEMZ K

| | |
|-------------------------|--|
| Termék típusa: | Reaktív m gyanta és polikloroprén alapú oldószeres ragasztó |
| Színe: | Sárgásbarna, száradás után a ragasztófilm beige szín lesz |
| S r sége: | 20 oC-on 0.800- 0,900 |
| Viszkozitás: | A folyékony ragasztó kb. 700 mPas |
| Szárazkivonat: | Kb. 18-19% |
| T zvesélyesség: | T zvesélyes |
| Fagyvesélyesség: | Nem fagyvesélyes |
| H állóság: | A felhasznált termék anyaga szerint 90-120 oC |
| Felhordás: | Szórópisztollyal |
| Anyagigény: | 120-160 g/m2 |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A ragasztandó felületnek, egyenletesnek, száraznak és pormentesnek és szennyez désmentesnek kell lennie, bedolgozáskor törekedjünk a 20 °C-os h mérsékletre. A ragasztó felhordásakor a ragasztandó felületre egybefügg , egyenletes ragasztófilmet kell felhordani. A ragasztót mindkét felületre fel kell hordani. A száradási id függ a felhordási technikától, a ragasztó mennyiségét l, a h mérséklett l és a ragasztandó anyagok mennyiségét l. Átlagos száradási id 10-20-perc, amely csökkenthet a h mérséklet emelésével. Túl gyors szárítás magasabb h mérsékleten kerülend , mivel ez esetben a ragasztó film és a ragasztandó anyagok károsodhatnak. A pormentes környezetben száradó vagy megszáradt ragasztófilm réteg h hatására reaktíválható, termo plasztikus jellemz kkel bír.



Tisztítás: T-Pren Clean lemosóval
Tárolható: Eredeti zárt csomagolásban 12 hónap
Kiszerezés: 25 Literes fémkanna

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2017/1)