

T-Pren Uni kontakt ragasztó

NAGY KÖTÉR

ÖSSZETÉTEL

Toluol-mentes egykomponens kloroprén ragasztó.
Szintetikus gumik és módosító adalékok keveréke szerves oldószerben.

TERMÉKLEÍRÁS

A T-Pren Uni, egy egykomponens toluol-mentes kontakt ragasztó, mely kiválóan alkalmas számos különböző anyagokhoz. Rugalmas kötést biztosít, továbbá vízálló és öregedésálló. Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt felhasználható. Nagy végszilárdsággal és tartós kezdeti tapadással rendelkezik.

FELHASZNÁLÁS

Kiválóan alkalmazható a bútor-, cipő-, autó-, építőipar területén. Sokoldalú, kiváló tapadása alkalmassá teszi a legtöbb építőipari felülethez, továbbá: rétegelt és laminált lemezek, műanyag, gumi, fa, farost, fém, parafa, kerámia ragasztásához.

M SZAKI JELLEMZÉK

Jellemzők	Értékek
Kinézet	Narancs-barna folyadék
Szilárd anyag tartalom	20%
Viszkózitás(Brookfield,RVT)[mPas]	3700
Nyitott idő	15-25 perc
Sűrűség	0,87
Felhasználási hőmérséklet	+15°C és +25°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet	+5°C és +25°C
Hőállóság	-40°C és +115°C
Végszilárdság (normál körülmények esetén)	72 óra
Tárolási idő	12 hónap

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ragasztási felület legyen száraz és tiszta. Használat előtt keverje fel a ragasztót, majd vigye fel egyenletesen a ragasztandó felületre kemény sörtéjű ecset, vagy spatula segítségével.

T-Pren Uni kontakt ragasztó

NAGY KÖTÉR

Hagyja száradni 15-20 percet (a száradási idő változhat az anyagtól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően). Nedvszívó anyagok esetében a ragasztót duplán kell a felületre felvinni 20 perces eltéréssel. Az összekapcsolt elemeket erősen össze kell nyomni legalább 15 másodpercen keresztül. Ha az elemek összeérintése előtt hosszabb a száradási idő, akkor az induló lehámlási szilárdság nagyobb lesz.

T-Pren Uni teljes teherbírását 72 óra alatt éri el.

Minőségét a gyártástól számítva 12 hónapig garantiálja meg.

KISZERELÉS

250ml, 750 ml, 5L, 25L fém kanna