

Tradifix

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Rétegelt és laminált lemezek, műanyagok (PVC), gumiburkolatok, padlóburkolatok és szegélylécek, bőr, fa farostlemez, azbesztcement, fém, parafa, ásványgyapot, hő- és hangszigetelések, egymáshoz és egymásra ragasztására alkalmas. Polisztirol ragasztására nem alkalmas.

JELLEMZŐI:

Kitűnő ragasztási teljesítmény, hőállóképessége jó, (80 °C) gombásodásnak ellenáll, védi a felületet a plasztifikáló változását inhibitor gátolja, a ragasztófilm mindig rugalmas marad.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:

Színe:	sárgás-barna színű
Száranyag-tartalma:	19 ±1,5%
Viszkozitása 20°C-on:	2500 ±250 mPa.s (Brookfield RV3v=20)
Felhasználás:	200-300gr/m ²
Nyitott idő:	kb. 50 perc

FELHASZNÁLÁS:

Az alapnak száraznak, pormentesnek és tisztának kell lennie. A ragasztót használat előtt alaposan keverje fel. Vigyen fel egyenletes réteget mindkét összeragasztandó felületre (kb. 150 gr/m²) ecset, henger vagy spatula segítségével. Hagyja elpárologni az oldószert (kb.10-20 perc, az alap hőmérsékletétől függően). Illessze össze precízen a két összeragasztandó elemet és nagy erővel nyomja össze. A kötés szinte azonnali, de a végleges teherbírás csak 48-72 óra múlva alakul ki. Hideg és párás időben ügyeljen arra, hogy az anyagok és a ragasztó megfelelő hőmérsékletűek legyenek (10 °C fölött), elkerülendő az elpárolgó oldószert okozta buborékképződést, mely a kötés minőségét rontja.

TÁROLÁS: FOLTTISZTÍTÁS: MEGJEGYZÉS:

Eredeti, zárt csomagolásban 1 5-20 °C- on, 12 hónap.

Tradi-Solut lemosóval.

Tűzveszélyes anyag. Csak jól szellőztetett helyiségben szabad dolgozni vele. Gyújtóforrástól távol tartani. Dohányozni tilos. Kb. 40% toluolt tartalmaz.

KISZERELÉS:

25 literes ózozott vaslemez tartály, 5 literes kanna; 24 db 1 literes dobozt tartalmazó karton.

ÉMI engedélyszám:

M-540/90.

MINDEN ESETBEN TÁJÉKOZÓDJON A BIZTONSÁGI ADATLAPBÓL, MELY A FORGALMAZÓNÁL ELÉRHET !

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4. Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)