

Tradipren Pistole

Alkalmazási Terület:

Dekorlemezek (Formica, polyrey, Oberflex, Print, Resopal), gumi és m anyagprofilok, b r, fa, rétegelt lemez, furnér, fibrocement, parafa, ásványgyapot ragasztására alkalmas. Polisztirén ragasztására nem alkalmas.

Jellemz i:

Nem fagyveszélyes, bírja a h mérsékletváltozásokat: -120 fokig, t zveszélyes, teljes teherbírását 48 óra alatt éri el, egykomponens .

M szaki Tulajdonságok:

- Anyagszükséglet: 200-300 g/m²
- Fajsúly: 20 fokon 0,85 g/m³
- H álló: 120 fokig lemezeken
- Viszkozitás: 210 +- 20 mPa.s Brookfield LVI (DIN 357)
- Színe: halvány vörös

Felhasználás:

A ragasztandó felületek legyenek tiszták, szárazak, por- és zsírmentesek. A ragasztót alaposan fel kell keverni és ecsettel vagy szórópisztollyal 150 g/m² mennyiségben mindjét felületre egyenletesen fel kell hordani. A 10-20 perc párolgási id elteltével (melynek hossza az anyagtól és a h mérséklett l függ) illesszük egymáshoz és préseljük össze a darabokat. A kötés azonnali, a darabok elmozdítása nem lehetséges. A végs kötésszilárdság 48-72 óra múlva alakul ki. Hideg nedves id ben a ragasztó és a ragasztandó anyag h mérséklete legalább 10 fokos legyen a párolgási id alatti pára képz és elkerülése érdekében.

Tisztítás: T-Pren Clean lemosóval

Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban 15-20 fokon 12 hónapig

Kiszerezés: 25L