

Tradipren kontakt ragasztó

NAGY KÖTŐERŐ

ÖSSZETÉTEL

Toluol-mentes egykomponensű kloroprén ragasztó.
Szintetikus gumik és módosító adalékok keveréke szerves oldószerben.

TERMÉKLEÍRÁS

A Tradipren, egy egykomponensű toluol-mentes kontakt ragasztó, mely kiválóan alkalmas számos különböző anyagokhoz. Rugalmas kötést biztosít, továbbá vízálló és öregedésálló. Beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt felhasználható. Nagy végső szilárdsággal és tartós kezdeti tapadással rendelkezik.

FELHASZNÁLÁS

Kiválóan alkalmazható a bútor-, cipő-, autó-, építőipar területén. Sokoldalú, kiváló tapadása alkalmassá teszi a legtöbb építőipari felülethez, továbbá: rétegelt és laminált lemezek, műanyag, gumi, fa, farost, fém, parafa, bőr, kerámia ragasztásához.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Értékek
Kinézet	Narancs-barna folyadék
Szilárd anyag tartalom	20%
Viszkozitás(Brookfield,RVT)[mPas]	3700
Nyitott idő	15-25 perc
Sűrűség	0,87
Felhasználási hőmérséklet	+15°C és +25°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet	+5°C és +25°C
Hőállóság	-40°C és +90°C
Végső szilárdság (normál körülmények esetén)	72 óra
Tárolási idő	12 hónap

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az ragasztási felület legyen száraz és tiszta. Használat előtt keverje fel a ragasztót, majd vigye fel egyenletesen a ragasztandó felületre kemény sörtéjű ecset, vagy spatula segítségével.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.
Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

Tradipren kontakt ragasztó

NAGY KÖTŐERŐ

Hagyja száradni 1 5-20 percet (a száradási idő változhat az anyagtól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függően). Nedvszívó anyagok esetében a ragasztót duplán kell a felületre felvinni 20 perces eltéréssel. Az összekapcsolt elemeket erősen össze kell nyomni legalább 15 másodpercen keresztül. Ha az elemek összeérintése előtt hosszabb a száradási idő, akkor az induló lehámlási szilárdság nagyobb lesz.

Tradi-pren teljes teherbírását 72 óra alatt éri el.

Minőségét a gyártástól számítva 12 hónapig őrzi meg.

KISZERELÉS

800 ml, 5L, 10L 24L fém kanna