

UNIVERSAL Kontakt ragasztó

Sokoldalú alkalmazás

ÖSSZETÉTEL

Kontakt ragasztó kloroprén gumi, szintetikus gyanta és egy különleges oldószer keverékéből.

ALKALMAZÁS

Ideális ragasztó fenolos laminált és rétegelt lemezekhez, más dekorációkhoz felhasznált elemekhez, mint például: rétegelt és laminált (Formica, Polyrey, Oberflex, Max, Duropal lemezhez) parafa, gumi, fém és egyéb anyagok egymás közötti ragasztásához., műanyag és gumiprofilok, azbesztcement, poliuretánhabok, beton, gipsz egymáshoz és egymásra ragasztására alkalmas. Polisztrén ragasztására nem alkalmas.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Módszer	Értékek
kinézet		sárgás folyadék
Viszkozitás	UNE EN ISO 2555	mPa.s 3000±800
Nyitott idő		5-10 perc
Sűrűség		0,9
Felhasználási hőmérséklet		+5°C és +35°C
Tárolási és szállítási hőmérséklet		+5°C és +25°C
Hőállóság		-40°C és +80°C
Tárolási idő		12 hónap

FELHASZNÁLÁS

Az alap legyen száraz, pormentes és tiszta. A használat előtt keverje fel a ragasztót, kenje be a ragasztandó felületeket egyenletesen (kb. 150 g=m² oldalon) ecset, vagy spatula segítségével. Hagyja száradni 10-15percet. Ez az idő függ az anyagtól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól. Az összeragasztandó elemek akkor rakhatók össze, ha a ragasztó filmrétegre már nem tapad az ujjunk. Felragasztásnál erősen oda kell szorítani ügyelve a jó beállításra,

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

UNIVERSAL Kontakt ragasztó

Sokoldalú alkalmazás

mert a kötés gyors. A levegő folyamatos cserélődését biztosítani kell, a képződött gőzök belélegzését el kell kerülni.

Felületek legyenek szárazak, zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen szennyeződéstől mentesek.

Az egyenletes felvitel érdekében használjon ecsetet vagy spatulát.

Porózus felületek esetén két felhordás is szükséges, az első felvitelt követően várja meg a teljes száradást és utána kerüljön sor a második réteg felvitelére.

TÁROLÁS: Célszerű a ragasztót fagytól védett, 5° C -25 ° C közötti hőmérsékleten tárolni.

SZAVATOSSÁGI IDŐ: 12 hónap

CSOMAGOLÁS: 125 ml-es és 50 ml-es tubus, 250 ml-es ecsetes, 500 ml-es, és 1, 5, 24 literes és 50 literes kanna és 200 literes hordó.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)