

BRIK-CEN PM 35

JELLEMZŐK

A Brik-CEN PM-35 kiváló minőségű egykomponensű polimer alapú, hibrid tömítőanyag.(Módosított PU). Kémiailag semleges és teljesen rugalmas, nagy ragasztó erejű. Szilikon, izocianát és oldószere mentes összetétel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Speciálisan kifejlesztett ragasztó és tömítő, EPDM gumik egymás közötti ragasztásához és minden egyéb típusú építkezésnél felhasznált anyagokhoz, mint a beton, téglá, természetes kő, fém, kerámia, fa, üveg, stb ... Belső és külső felhasználásra egyaránt alkalmas. Használható nedves felületeken és víz alatt is.

Ideális EPDM membrán tetőfedéshez, játszótéri padlókhöz, gumi padló csúszásgátló, PVC stb.

Univerzális használatra alkalmas tömítő és / vagy rugalmas ragasztóként, minden típusú anyagokhoz építőiparban és az iparban: illesztések közé előregyártott elemekhez, kovácsolás, vízvezető csatornák, horganyzott lemez, vas vagy nemvasfémek, napelemek, lakókocsik vagy teherautók elemek , klíma vagy hűtő ragasztáshoz egyaránt alkalmas. Kiváló tapadást biztosít betonon, téglán, fán, természetes vagy mesterséges kövön, kerámián, üvegen, fémen: alumíniumon, vashoz, cinkhez, horganyzott, stb legtöbb hőre lágyuló (PVC, EPDM, kivéve a polietilén vagy teflon), vagy hőre keményedő műanyaghoz.

Amennyiben szükséges a tömítő anyag festése vagy lakkozása, javasolt a bőrösödési időt követően megtenni, ami +/-30 perc. Előzetesen mindig ajánlott próbát végezni és rugalmas festékanyagot használni.

A termék ellenáll az öregedésnek, az időjárásnak, a hőmérséklet változásoknak és az ózonnak. Jó tűrőképességű a vegyi anyagokkal szemben.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

BRIK-CEN PM 35

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Nem kötött termék esetén:

TULAJDONSÁGOK	EGYSÉG	ÉRTÉK
Fajsúly	g/ml	1,55
Állag		paszta
Száranyag- tartalom	%	>98
Felhasználási hőmérséklet	°C	+5°C to +40°C
Bőrösösédsi idő	perc	40 at (20°C)
Száradási idő	mm/nap	2 mm at (20°C)
Modulus 100%	N/mm ²	0.55
Szakítószilárdság (nyúlás)	N/mm ²	1.15
Szakadási (nyúlás)	%	400
Keménység	Shore A	35
Hőállóság	°C	-40 to 90

Kémiai vegyszerekkel szembeni ellenállás:

Jó ellenálló a vízzel, alifás oldószerekkel, ásványi olajokkal, zsírral, hígított szervesen savakkal, lúgokkal. Gyenge ellenállás aromás oldószerekkel, koncentrált savakkal, klórozott hidrogénnel.

FELHASZNÁLÁS:

Az alkalmazni kívánt felület legyen szilárd és tökéletesen tiszta . Nedves eflületen alkalmazható.

Tömítőként: kinyomópisztoly segítségével figye fel a felületre folyamatos csíkot képezve, elkerülve a

buborékképződést. Azután.szappanos vízben benedvesített spatulával kenje el.

Ragasztóként: vigye fel folyamatos csíkban vagy pontokban, attól függően, hogy mekkora méretet szeretne ragasztani.

A meg nem kötött terméket lehet tisztítani.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)

BRIK-CEN PM 35

TÁROLÁS:

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.

Hűvös és száraz helyen, + 5 ° C és + 35 ° C közötti hőmérsékleten.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:

Eltarthatóság : gyártási dátumtól számítva 18 hónap.

CSOMAGOLÁS:

290 ml kartus/12 db egy dobozban

600 ml fóliás/12 db egy dobozban

Szín: fekete

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)