

BRIK-CEN MS-TRANSPARENT

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Új generációs MS polimer bázisú rugalmas tömítő, mely átlátszó és nedvesség tűró. A termék összetétele oldószer, szilikon és izocianátoktól mentes. Ellenáll a víznek, a hígított szerves savaknak és lúgoknak, valamint olajoknak és zsiradékoknak. Nem használható aromás oldószerekhez, tömény savakhoz és klóros szénhidrogénhez.

Kifejezetten építőipari felhasználásra javasolt: előre gyártott elemek illesztéséhez, keretekhez, csatornarendszerekhez, horgonyzott lemezekhez. Kiválóan használható továbbá még lakóbuszok és kamionok felépítményéhez, légkondicionáló és hűtő rendszerekhez.

A termék remek tapadást biztosít betonon, téglán, fán, természetes és műkövön. Továbbá a következő anyagokhoz ajánlott: kerámia, üveg, fém (alumínium, vas, cink, horgonyzott fémek).

Nedves felületeken is jó tapadást biztosít, festhető és lakkozható. Öregedésálló, vízálló, hőálló és ózonálló. Jó ellenálló képességű a vegyi anyagokkal szemben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Értékek
Állag	nyúlékony
Viszkozitás DIN53504	0,65mPa.s
Bőrösödési idő	10-15 perc
Szín	áttetsző
Összetétel	thixotróp paszta
Felhasználási hőmérséklet	+5 és +40°C
Tárolási idő	18hónapgyártástól számítva
Szárazanyag tartalom	99,5%(2óra 120°C)
Rugalmasság 100% DIN53504	0,65 MPa
Szakadási nyúlás DIN53504	300%
Teherbíró képesség	150kg/10 cm ²
ShoreA keménység DIN53504	SHORE A40
Szakítóerő DIN 53504	1,55 N/mm ²
Hőállóság	-40°C és +90°C

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmazását bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

BRIK-CEN MS-TRANSPARENT

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A ragasztani kívánt felületek legyenek zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen szennyeződéstől mentesek, nedves felületeken is alkalmazható.

Tömítés: használjon tömítő pisztolyt, melyből folyamatosan nyomja ki az anyagot. Ügyeljen, hogy ne kerüljön levegő a rendszerbe. Simítsa el egy simító segítségével.

Ragasztás: nyomja ki folyamatos csíkban vagy pontokban, a ragasztani kívánt felülettől függően.

Kiadóssága :290 ml kartus: +/- 2m²

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

TÁROLÁSÉS SZÁLLÍTÁS

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.

A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett, 5° C és 35° C közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50° C feletti hőmérsékleten.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

18hónap

CSOMAGOLÁS

- 290ml kartus,25 db/doboz
- 125 mltubus,15db/doboz

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért.A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2014/1)