

Brik-Cen B-1438 D4 PU Cola Egykomponensű poliuretán ragasztó

TERMÉK LEÍRÁS

Brik-Cen B-1438 ragasztó, egykomponens difenilmetán-diizocianát tartalmú poliuretán prepolimer- bázisú ragasztó, mely a levegő páratartalmával vagy a ragasztandó anyag nedvességtartalmával érintkezve kristályosodik át.

FELHASZNÁLÁS

Használható speciális tengeri-vízi és külső ács-asztalos munkákhoz, külső faszerkezetek ragasztására nagyon jó víz- és fűzésállósággal (D4). Zsíros és egzotikus faanyagok, hajószerkezetek ragasztására, faanyagok egymáshoz, illetve más anyagokhoz, mint gipsz, gipszlapok, fém, téglá, beton, vagy ezen anyagok egymáshoz ragasztására, feltéve, hogy legalább az egyik tartalmaz nedvességet, kemény szigetelések, vagy kőzetgyapot szigetelések anyagok felragasztására gipszkarton-, azbesztcement-, farost-, fa- és fémlapokra, illetve lapokra, párazáró réteggel, vagy anélkül.

Fagyra nem, nedvességre kötés előtt érzékeny, ezért nedvességtől óvni kell! Nem tűzveszélyes. A ragasztófilm nagyszíri tapad és nagyon rugalmas. Ellenálló a szappanosodással, az idjárású viszonyosságokkal és az öregedéssel szemben. Hosszan tartó alacsony hőmérséklet sem károsítja a ragasztófilmet.

M SZAKI JELLEMZÉK

Jellemzők	Értékek
Viszkozitás	20 °C-on: 11.000+-3000 mPas/Brookfield
Sűrűség	350 cps 25°C sp2,30 r.p.m.
Nyitott idő	15 perc
Szín	áttetsző gesztenyebarna
Anyagigény	120-250 g/m ²
Első kötési idő	kb. 2óra
Teljes kötési idő	24 óra
Tárolási idő	12 hónap gyártástól számítva
Nyíró erő	250p.s.i
Nyújtó erő	25 p.s.i 90°C

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel.: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmazhatóságát bármely nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Brik-Cen B-1438 D4 PU Cola
Egykomponensű poliuretán ragasztó

ALKALMAZÁS

Az összeragasztandó felület legyen tiszta, száraz, zsírtalan és sík, vigyük fel a ragasztót egyenletesen a ragasztandó felületekre spatula vagy ecset segítségével, a darabokat illesszük és azonnal préseljük össze.

ÓVÓRENDSZABÁLYOK: Mérgező anyag, kerüljük a belégzését. Izocianátokat tartalmaz, lásd a gyártó által adott tájékoztatót. A szemet, a nyálkahártyákat és a bőrt irritálja. Szellőztetett helyen használjuk, ha a szellőztetés nem kielégítő, használjunk személyi légzőkészüléket. Ha a bőrre, szembe jut, azonnal bővízzel le kell mosni.

GYÁRTÓ: Ind. Químicas del Adhesivo, S.A. C/ Valdelacueva, s/n 28880 - Meco Spain
Mobile: 0034-669 97-68-35 Tlf.:+34-91-886-07-51 Fax: +34 91-886-02-72
e-mail: export@quiadsa.es website: www.quiadsa.es

FORGALMAZÓ: BALKER KFT. 2360 Gyál Aradi utca 4. Tel.: 06-1-290-0763

TÁROLÁS: eredeti zárt csomagolásban, 5 °C-25 °C-on, 12 hónap

KISZERELÉS: 1 kg, 5 kg

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)