

BRIK-CEN S-20

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Oldószer keverék alapú kontakt ragasztó, vízvezeték kemény PVC-cső csatornák, kettős PVC keretek, PVC eső-és ereszcsonnák, és általában kemény PVC elemek-idomok ragasztásához használatos, valamint PVC-U nyomócsövekhez.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Értékek
Állag	folyékony
Viszkozitás	1800-500 mPa.s
Nyitott idő	5 perc
Szín	világos, áttetsző
Tűzveszély	könnyen gyulladó
Teljes kötési idő	24 óra
Tárolási idő	12hónapgyártástól számítva
Fajsúly	0,90 g/ml

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A ragasztani kívánt felületek legyenek szárazak, zsír-, olaj-, por- vagy bármilyen szennyeződéstől mentesek. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen 5°C és 25°C között.

Vigye fel a ragasztót ecsettel vagy pneumatikus ragasztópisztollyal, majd egyenletes nyomással helyezze gyorsan (minimum 5 percen belül) egymáshoz a két felületet. Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől.

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat.

TÁROLÁSÉS SZÁLLÍTÁS

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

BRIK-CEN S-20

A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett, 5° C és 25° C közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50° C feletti hőmérsékleten.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

12 hónap

CSOMAGOLÁS

- 125 ml, 16 db/doboz
- 250 ml ecsetes, 24 db/doboz
- 500 ml ecsetes, 12 db/doboz
- 1 Liter, 6db/doboz

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)