

Sabapur 510

2 komponensű reaktív poliuretán ragasztó

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Sabapur 510 két komponensű, poliuretán bázisú oldószertől mentes ragasztó.

Kifejezetten strukturális ragasztásokhoz ajánlott karosszériákhoz, utánfutókhoz, lakókocsikhoz, buszokhoz és konténerekhez

ELŐNYÖK:

- Nagy tapadású
- Oldószertől mentes
- Jó kitöltő képesség
- Festhető
- Időjárás álló

FELHASZNÁLÁS:

A részletes használati útmutatót és az anyagonkénti előkezelési igényt keresse meg Saba értékesítőjét.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	A komponens	B komponens
Bázis	Poliuretán	Izocionát
Sűrűség	kb 1,570 kg/m ³	kb 1,230 kg/m ³
Kevert sűrűség	kb 1,520 kg/ m ³	
Fazékidő (100g,20°C)	kb 115 perc	
Nyitott idő (20°C)	kb 90 perc	
Funkcionális erő (20°C)	kb 7 óra	
Átkötési idő D (DIN 53505)	approx.50	
Nyírószilárdság (DIN EN 1465)	kb 13N/mm ²	
Fedés	felhasználástól függően	

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

Sabapur 510

2 komponensű reaktív poliuretán ragasztó

Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +30°C	
Tárolási hőmérséklet	+15°C és +25°C	
Hőállóság	maximum +120°C	
Keverési arány	100:	15

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Csomagolás	A+B komponens
Kiszerezés	3.45 kg (A 3.0 kg+ B 0.45 kg)
Szín	bézs
Kód	500600+500601
Polcidő	12 hónap (bontatlan csomagolásban)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Biztonsági adatlap elérhető a forgalmazónál.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)