



Sabaspray FR AV

Termékleírás:

A Sabaspray FR AV egy oldószeres ragasztó. A Sabaspray FR AV elsősorban durva anyagokra való ragasztásra és durva anyagok egymáshoz ragasztására alkalmas.

Különleges tulajdonságok

- Hosszú nyitott idő
- Szagtalan
- Magas kezdeti tapadás
- Nem újrakötő (nincs utóragadás)
- Magas hőállóság

Felhasználás:

Egy forgófejes festékszóróval hordjuk fel. Mindkét részt szórjuk be, 10-15 percen belül illesszük össze és nyomjuk jól össze. Szóró nyomás kb. 4 Bar, szórófej nyílás 1,5 – 2,5 mm, kupaknyílás minimum 1 mm-el nagyobb, szórási távolság 40 – 50 cm.

Műszaki adatok:

Viszkozitás 23 °C-on	kb. 250 mPa.s
Sűrűség	kb. 840 kg/m ³
Száranyag tartalom	kb. 19%
Nyitott idő	mindkét oldalon 10 percig
Kötési idő	kb. 24-48 óra
Kiadósság	kb. 100 - 150 g/m ² , alkalmazástól függően
Tisztítás	SABA Cleaner AV-vel
Bedolgozási hőmérséklet	minimum +15 °C (a relatív páratartalom nem lehet magasabb 70%-nál)
Tárolási hőmérséklet	minimum +5 °C és maximum + 35 °C (fagyérzékeny)
Hőállóság	kb. + 115 °C-ig
Eltarthatóság	12 hónap bontatlan csomagolásban

Veszélyességi besorolás:

További biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2010/1)