

# Sabatack<sup>®</sup> 710

## Szórható tömítő

### Leírás:

Sabatack<sup>®</sup> 710 egykomponensű, rugalmas, nedvességre kötő Ms-polymer alapú tömítő.

### Felhasználási területek:

Sabatack<sup>®</sup> 710 alkalmas szakszerű tömítésre és/vagy varratok, átfedések védelmére vagy lemezes munkákhoz főként a szárazföldi és tengeri járműiparban.

### Előnyök:

- Gyors száradás
- Magas ellenállás kőfelverődés ellen
- Nedvesen is festhető
- Nem tartalmaz halogént, oldószert, izocianátot, szilikont

### A felhasználás módja:

Felhasználási leírásért, előkezelési és festhetőségi útmutatásért kérje a forgalmazótól az erre vonatkozó adatlapot.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Jellemzők	Értékek
Bázis	MS-polimer, nedvességre kötő
Sűrűség (EN 542)	kb 1.500 kg/m <sup>3</sup>
Szilárd tartalom	kb. 90%
Bőrösödési idő (23 °C, 50% RLV)	kb 15 minutes
Átkötési arány (23 °C, 50% RLV)	kb 3 mm/24 hrs
Shore A keménység (EN ISO 868)	60
Modulus 100% -os megnyúlással (ISO 37/DIN 53504)	1.5 N/mm <sup>2</sup>
Szakítószilárdság (Fmax)	1.6 N/mm <sup>2</sup>
Szakadási nyúlás (ISO 37/DIN 53504)	135%

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)  
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)  
Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

# Sabatack<sup>®</sup> 710

## Szórható tömítő

Felhasználási hőmérséklet	min. +5 °C to max. +35 °C
Tárolási hőmérséklet	min. +5 °C to max. +25 °C
Hőállóság	min. -40 °C to max. +100 °C

### Rendelési információ:

Kiszereles	kartus, fólia
méret	290 ml, 400 ml
szín	szürke, fekete
termékazonosító	101169, 999500
polcidő	12 hónap (bontatlan csomagolásban)

### Biztonsági ajánlások:

**A biztonsággal kapcsolatos további információkért lásd a vonatkozó SABA biztonsági adatlapot.**

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)  
Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)  
*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.*

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*