



Sabatack 720

tömítés és ragasztás

Termékleírás

A Sabatack 720 egy egykomponensű, elasztikus, légnedvességre kötő, MS-polimer bázisú tömítő és ragasztó. Elsődlegesen varratok, átfedések és csatlakozások tömítésére használandó. Másodlagos felhasználása könnyen felhordható ragasztóként. A Sabatack 720 közepes viszkozitású és alacsony rugalmassági modulusú.

Alkalmazási terület

Ipari kézi gyártásban, jármű- és karosszériaépítés, hajózás, szellőzés és légkondicionálás, elektrotechnika, berendezés összeszerelés, fém- és lemez feldolgozás, műanyag technológia, civil és környezeti gépészet, épületek és szerkezetek. Varratok, átfedések, csatlakozások és repedések tömítése. Profilok, keretek, lemezek, stb. rugalmas ragasztása. Beltéri és kültéri felhasználásra. Gyors tömítés közvetlenül festés előtt.

Előnyök

- UV-álló, magas hőállóság
- nedvesen festhető, minimális térfogatvesztés
- nincs buborékképződés, majdnem szagtalan
- oldószerektől, izocianátoktól és szilikonoktól mentes
- alapozó nélküli ragasztás, gyors száradás

Felhasználás

Az alkalmazás, átfesthetőség és előkezelés tekintetében olvassa el a megfelelő információk lapokat és előkezelési táblázatokat a www.saba.nl weboldalon.

Műszaki adatok

Bázis	MS polimer, légnedvességre megkötő
Sűrűség (EN 542)	kb. 1.550 Kg/m ³
Száranyag tartalom	kb. 100%
Bőrképződés (23 °C / 75% relatív páratartalom mellett)	kb. 12 perc
Nyitott idő (23 °C / 75% relatív páratartalom mellett)	kb. 14 perc
Tapadásmentes (23 °C / 75% relatív páratartalom mellett)	kb. 4 óra múlva
Kötési sebesség (23 °C / 75% relatív páratartalom mellett)	kb. 3 mm / 24 óra
Shore A keménység (EN ISO 868)	kb. 50

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2010/1)



Sabatack 720

tömítés és ragasztás

Térfogatvesztés (EN ISO 10563)	< 5%
Rugalmissági modulus 100 % (ISO 37 / DIN 53504)	kb. 1,1 N/mm ²
Szakítószilárdság (ISO 37 / DIN 53504)	kb. 2,2 N/mm ²
Szakadási nyúlás (ISO 37 / DIN 53504)	kb. 300%
Nyírószilárdság (ISO 4587)	kb. 1,6 N/mm ²
Bedolgozási hőmérséklet	+5 °C-tól + 35 °C-ig
Tárolási hőmérséklet	+5 °C-tól + 25 °C-ig
Hőállóság	- 40 °C-tól + 120 °C-ig
Rövid hőállóság	maximum + 180 °C-ig (30 perc)

Rendelési információ:

Csomagolás	kartus	fólia
Tartalom	290 ml (tartalom 24 db)	600 ml (tartalom 15 db)
Szín	szürke (hasonló a RAL 7004-hez)	fekete (hasonló a RAL 9011-hez)
Cikkszám	101004 AAI	101005 AAI
Eltarthatóság	15 hónap (felbontatlan csomagolásban)	12 hónap (felbontatlan csomagolásban)

Egyéb csomagolás és színek igény szerint. Nagy csomagolás esetén az eltarthatóság eltérő lehet.

Veszélyességi besorolás:

További biztonsági információk tekintetében olvassa el a megfelelő SABA Biztonsági Adatlapot.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands,
Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2010/1)