



Sabatack 750

Termékleírás:

Sabatack 750 egy univerzális, 1 komponens , elasztikus tömít és ragasztóanyag MS-Polymer bázisból.

Felhasználási területek:

Sabatack 750 használható f leg Hajó-, Autó-, Karosszéria-, Lakóautó-, Busz és Konténer gyártás során, valamint Lég-, Klíma- és Elektrotechnikában egyaránt. Fém és Bádog szerkezetek elasztikus ragasztásához.

Tulajdonságok:

- Egyszer feldolgozhatóság
- Légneveléssel lép reakcióba
- Jó tapadás, különböz alapelületeken, primer használata nélkül is
- Gyors száradás, nagy végleges ragasztóer
- Magas h mérsékleten, nincs buborékképz és
- Nedvesen is festhet
- Minimális térfogatvesztés
- UV- öregezés-id járás álló
- Felhasználóbarát (oldószer-, szilikon-, oxim- és isocyanát mentes)
- WRAS bevizsgálás (Bevizsgálási szám: 647 M) (WP 0840006 HH)

M szaki jellemz k:

Bázis	1 Komponenses MS Polymer®
S r ség:	1380 kg/m ³
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
B rképz és (*)	10 perc (23°C/75% relatív légnedvesség)
Tapadás mentesség	4 óra
Kötési sebesség (*)	3 mm/24h (23°C/675% relatív légnedvesség)
Shore Keménység (DIN 53283)	55 Shore A
Térfogatvesztés (DIN 52451)	<4,5%
Rugalmassági modulus 100 %	1,5 MPa (DIN 53504)
Szakítószilárdság	2,6 MPa (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	> 330%
Nyíró szilárdság (DIN 53283)	1,7 MPa
Bedolgozási h mérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Raktározási h mérséklet	+5°C-tól +25°C-ig
H állóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +100°C-ig
Szavatossági id :	15 hónap

(*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényez kt l, pl. h mérséklett l, nedvességt l és a hordozófelületek típusától függ en

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglev tudásunkon alapul.

Nem tudunk felel sséget vállalni ett l eltér eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nem felhasználáshoz el zetes tesztelés alapján.(verzió: 2009/1)



Sabatack 750

Felületek

A felületek legyenek szárazak, és zsírtól szennyezésektől mentesek. A ragasztás előtt használjuk a SABA cliner 48 tisztítót. A ragasztó probléma nélkül felvihető a következő felületekre: eloxált alumínium, galvanizált fém, fényezett acél, rozsdamentes acél, ólom, réz, PC, puha PVC, plasztik, GFK, megkötött MS Polymer és Polyuretán, üveg, csempe, csempeborítás, beton, burkolati anyagok.

Mikor használjuk a következő felületeken, előtte kezeljük a felületeket SABA Activator 9400/9002, így garantált a kiváló ragasztás a Sabatack 750-nel: nyers alumínium, PS, PA (Nylon) PMMA (Perspex), merev PVC, ABS. A porózus felületeknél a minden esetben használjon tapadásjavító anyagot.

Kezeletlen fa felület kosz és zsírtól mentes legyen, és ehhez nem szükséges használni tisztító anyagot. A PE és PP anyagokat SABA 4518 Primer előkezelése szükséges, ha itt nem említett anyagot használunk, vegyük fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Festhetőség

Sabatack 750 a b rkepzés után festhető egy és két komponens festékkel. Jó tapadás feltételei a SABA Sabatack 750-eshez használt festék rendszerrel: Sabatack 750-es tömítőt a felhasználást követően 5 napon belül le kell festeni, vagy kétkomponens akril festékkel.

Későbbi festés esetén a festék optimális tapadása érdekében előkezelni kell a felületet SABA Activator 9002-essel. A SABA Activator 9002-es a fent említett idő (5nap) előtt is alkalmazható a festék jobb tapadása érdekében.

Vegyük figyelembe, hogy előkezelés, savmentesítés, és "fillers" használata nem eredményez optimális tapadást a Sabatack 750-esen. Ezekben az esetekben mindig SABA Activator 9002-essel kell előkezelni a felületet. A sokszor felhasználás alapján próba ajánlott.

Rendelési információ:

Csomagolás	Kartus	Hurka
Töltőtömeg	290ml (24 darab/karton)	600 ml (15 darab/karton)
Szín	Fehér (RAL 9003) Fekete (RAL 9011)	Szürke (RAL 7004) Barna
Termékszám	100201 100202	100203 100206(kartus)

Veszélyességi besorolás:

További biztonsági előírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: www.saba.nl

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: info@balker.hu

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nem felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2009/1)