



# Sabatack® 760 XLHT

## High Tack szélvédő ragasztó

### Termékleírás:

Sabatack® 760 XL HT ragasztó és tömítő ásványi üveg és szintetikus ablakokhoz alkalmas. Ez egy 1-komponensű, elasztikus, levegő nedvességre keményedő, MS-polimer alapú extra erős kezdeti tapadással (SAG-rezisztens) és egy nagy végső szilárdsággal rendelkező ragasztó.

### Alkalmazási Terület:

Sabatack® 760 XLHT alkalmas professzionális ragasztó és tömítő szélvédő üveg és műanyag ablakoknál a járműiparban.

### Előnyök:

- extra nagy állóképesség és High Tack tulajdonság
- nagy végső szilárdság, gyorsan száradó
- tapadás alapozó nélkül
- festhető bőrösödés után, nincs zsugorodás
- nincs hólyagosodás, majdnem szagtalan
- oldószer, szilikonok és izocianát mentes
- UV-stabil, magas hőmérséklet ellenállás
- Törésteszt: tesztelt FMVSS 212
- Wheelmark tanúsítvány  
(164,106 / 1121 / WCL MED0328)



### Felhasználási mód:

A használattal kapcsolatos utasításokat, festhetőség és előkezelés, lásd a megfelelő információs lapot [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

### Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses MS Polymer®
Sűrűség:	1640 kg/m <sup>3</sup>
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	15 perc (23°C/75% relatív légnedvesség)
Nyitott Idő	20 perc
Kötési sebesség (*)	3 mm/24h (23°C/75% relatív légnedvesség)
Shore Keménység (DIN 53283)	60 Shore A
Térfogatvesztés (DIN 52451)	<1%
Rugalmassági modulus 100 %	1,6 MPa (DIN 53504)
Szakítószilárdság	3 MPa (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	> 350%

### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands,  
Tel.: +31(0)315658999, Fax: +31(0)315653207, E-mail: [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)  
Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [balker@indamail.hu](mailto:balker@indamail.hu)  
Tel: 06-20-36-47-804

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2010/1)*



# Sabatack® 760 XL<sub>HT</sub>

## High Tack szélvédő ragasztó

Üvegesedési hőmérséklet	-55°C
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Raktározási hőmérséklet	+5°C-tól +25°C-ig
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +120°C-ig
Szavatossági idő:	15 hónap

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

### Rendelési információ:

Csomagolás	Kartus		Hurka	
Töltőtömeg	290 ml	(24 db/karton)	600 ml	(15 db/karton)

Szín:Fekete (RAL 9011)  
Termékszám: 100962AAN

### Veszélyességi besorolás:

További biztonsági előírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands,  
Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [balker@indamail.hu](mailto:balker@indamail.hu)

Tel: 06-20-36-47-804

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.*

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2010/1)*