



# Sabatack 780

## Termékleírás:

Sabatack 780 egy univerzális, 1 komponens , elasztikus tömít és ragasztóanyag MS-Polymer bázisból.

## Felhasználási területek:

A Sabatack 780 használható elasztikus tömítésnél és ragasztásnál, a következő iparágakban: Épít -, Hajó-, Járm felépítmény-, Élelmiszeriparban. Küls és bels alkalmazásoknál egyaránt.

## Tulajdonságok:

1. Jó tapadás, különböző alapfelületeken, primer használata nélkül is.
2. Gyors száradás és meghúzási idő .
3. Magas kezdeti és végleges ragasztás.
4. Nagy állékonyosság és magas kikeményedés .
5. Minimális térfogatvesztés.
6. Nincs buborékképzés .
7. Felhasználóbarát (oldószer-, szilikon-, oxim- és isocyanát mentes).
8. Nedvesen is festhető .
9. UV- öregezés-idő járás álló
10. Javasolt NEN-EN-ISO 846. Szaniter alkalmazásokra is (Fürdő szoba, Toiletté és Konyha) ISEGA bevizsgálás (HACCP alkalmas).
11. Lloyd (WP 0840006 HH) bevizsgálás

## M szaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses MS Polymer®
Sűrűség:	1420 kg/m <sup>3</sup>
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Buborékképzés (*)	8 perc (23°C/75% relatív légnedvesség)
Tapadás mentesség	4 óra
Kötési sebesség (*)	4 mm/24h (23°C/75% relatív légnedvesség)
Shore Keménység (DIN 53283)	55 Shore A
Térfogatvesztés (DIN 52451)	<4,5%
Rugalmassági modulus 100 %	1,5 MPa (DIN 53504)
Szakítószilárdság	3 MPa (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	> 350%
Nyíró szilárdság (DIN 53283)	1,8 MPa
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Raktározási hőmérséklet	+5°C-tól +25°C-ig
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +100°C-ig
Szavatossági idő :	12 hónap

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

## SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Tel: 06-20-36-47-804 I

Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz elvégzett tesztelés alapján.(verzió: 2010/1)



# Sabatack 780

## Felületek

A felületek legyenek szárazak, és zsírtól szennyezésektől mentesek. A ragasztás előtt használjuk a SABA cliner 48 tisztítót. A ragasztó probléma nélkül felvihető a következő felületekre: eloxált alumínium, galvanizált fém, fényezett acél, rozsdamentes acél, ólom, réz, PC, puha PVC, plasztik, GFK, megkötött MS Polymer és Polyuretán, üveg, csempe, csempeborítás, beton, burkolati anyagok.

Mikor használjuk a következő felületeken, előtte kezeljük a felületeket SABA Activator 9400/9002, így garantált a kiváló ragasztás a Sabatack 780-nal: nyers alumínium, PS, PA (Nylon) PMMA (Perspex), merev PVC, ABS. A porózus felületeknél minden esetben használjon tapadásjavító anyagot.

Kezeletlen fa felület kosz és zsírmentes legyen, ehhez nem szükséges használni tisztító anyagot. A PE és PP anyagokat SABA 4518 Primer előkezelése szükséges, ha itt nem említett anyagot használjuk vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

## Festhetőség

Sabatack 780 a bekezdés után festhető egy és két komponens festékekkel. Jó tapadás feltételei a Sabatack 780-ashoz használt festék rendszerrel: a Sabatack 780-as tömítőt a felhasználást követően 5 napon belül le kell festeni. Későbbi festés esetén a festék optimális tapadása érdekében előkezelni kell a felületet SABA Activator 9002-essel. A SABA Activator 9002-es a fent említett idő (5nap) előtt is alkalmazható a festék jobb tapadása érdekében.

Vegye figyelembe, hogy előkezelés, savmentesítés, és "fillers" használata nem eredményez optimális tapadást a SABA Sabatack 780-on. Ezekben az esetekben mindig SABA Activator 9002-essel kell előkezelni a felületet. A sokszori felhasználás alapján próba ajánlott.

## Rendelési információ:

<b>Csomagolás</b>	Karton	Hurka
<b>Töltő tömeg</b>	290ml (24 darab/karton)	600 ml (15 darab/karton)
<b>Szín</b>	Fehér (RAL 9003) Fekete (RAL 9011) Szürke (RAL 7004)	
<b>Termékszám</b>	100651 100662	100661

## Veszélyességi besorolás:

További biztonsági előírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

## SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Tel: 06-20-36-47-804 I

Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nem felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2010/1)