



# Sabatack790

## Termékleírás:

A SABA Sabatack 790 egy gyors és erős, univerzális, 1 komponensű, elasztikus tömítő és ragasztóanyag MS-Polymer bázisból.

## Felhasználási területek:

A SABA Sabatack 790 használható elasztikus ragasztásokhoz és tömítésekhez rendkívül sok anyagnál az Építő-, Hajó-, Autó-, Karosszéria-, Lakóautó-, Busz és Konténer gyártás során, valamint Lég-, Klíma- és Elektrotechnikában, Fém és Bádóg szerkezeteknél, M anyagtechnikában.

## Tulajdonságok:

1. Nagy állékonyosság és nedvességtartó erő, magas kikeményedés.
2. Jó tapadás, különböző alapfelületeken, primer használata nélkül is.
3. UV álló.
4. Nedvesen is festhető.
5. Nincs buborékképződés.
6. Felhasználóbarát (oldószer-, szilikon-, oxim- és isocyanát mentes).
7. Nincs térfogatvesztés, szagtalan
8. Gyors száradás idő, nagy hőmérséklet-ellenállóság.

## Műszaki jellemzők:

Bázis	1 Komponenses MS Polymer®
Sűrűség:	1380 kg/m <sup>3</sup>
Állékonyosság:	thixotrop
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Buborékképződés (*)	8-10 perc (23°C/75% relatív légnedvesség)
Tapadás mentesség	4 óra
Kötési sebesség (*)	4 mm/24h (23°C/675% relatív légnedvesség)
Shore Keménység (DIN 53283)	64 Shore A
Térfogatvesztés (DIN 52451)	<4,5%
Rugalmassági modulus 100 %	2 MPa (DIN 53504)
Szakítószilárdság	3,5 MPa (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	> 330%
Nyíró szilárdság (DIN 53283)	2 MPa
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Raktározási hőmérséklet	+5°C-tól +25°C-ig
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-40°C-tól +100°C-ig
Szavatossági idő :	9 hónap

(\*) ezek az értékek változhatnak környezeti tényezőktől, pl. hőmérséklettől, nedvességtől és a hordozófelületek típusától függően

## SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nem felhasználishoz elvégzett tesztelés alapján.(verzió: 2009/2)



# Sabatack790

## Felületek

A felületek legyenek szárazak, és zsírtól szennyezésektől mentesek. A ragasztás előtt használjuk a SABA cliner 48 tisztítót. A ragasztó probléma nélkül felvihető a következő felületekre: eloxált alumínium, galvanizált fém, fényezett acél, rozsdamentes acél, ólom, réz, PC, puha PVC, plasztik, GFK, megkötött MS Polymer és Polyuretán, üveg, csempe, csempeborítás, beton, burkolati anyagok.

Mikor használjuk a következő felületeken, előtte kezeljük a felületeket SABA Activator 9400/9002, így garantált a kiváló ragasztás a SABA Sabatack 790-nel: nyers alumínium, PS, PA (Nylon) PMMA (Perspex), merev PVC, ABS. A porózus felületeknél minden esetben használjon tapadásjavító anyagot.

Kezeletlen fa felület kosz és zsírtmentes legyen, és ehhez nem szükséges használni tisztító anyagot. A PE és PP anyagokat SABA 4518 Primer előkezelése szükséges, ha itt nem említett anyagot használunk kéjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

## Festhetőség

Sabatack 790 a b rkepzés után festhető egy és két komponens festékkel. Jó tapadás feltételei a Sabatack 790-eshez használt festék rendszerrel: Sabatack 790-es tömítőt a felhasználást követően 5 napon belül le kell festeni, egy

vagy kétkomponens akril festékkel. Későbbi festés esetén a festék optimális tapadása érdekében előkezelni kell a felületet SABA Activator 9002-essel. A SABA Activator 9002-es a fent említett idő (5nap) előtt is alkalmazható a festék jobb tapadása érdekében.

Vegye figyelembe, hogy előkezelés, savmentesítés, és "fillers" használata nem eredményez optimális tapadást a Sabatack 790-esen. Ezekben az esetekben mindig SABA Activator 9002-essel kell előkezelni a felületet. A sokszor felhasználás alapján próba ajánlott.

## Rendelési információ:

<b>Csomagolás</b>	Karton	Hurka
<b>Töltőtömeg</b>	290ml (24 darab/karton)	600 ml (15 darab/karton)

<b>Szín</b>	Fehér (RAL 9003)	Fekete (RAL 9011)
<b>Termékszám</b>	100749	100681

## Veszélyességi besorolás:

További biztonsági előírások információk, útmutatás, egyértelműen megtalálható a SABA Biztonságtechnikai adatlapon.

## SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, PO Boks 3, NL-7090 AA Dinxperlo, the Netherlands, Tel.:+31(0)315658999, Fax:+31(0)315653207, E-mail:info@saba.nl Internet: [www.saba.nl](http://www.saba.nl)

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-29-346-221 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Tel: 06-20-36-47-804

Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

*Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.*

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nem felhasználushoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2009/2)*