
MŰSZAKI ADATLAP

ZETTEX SPRAYBOND X40

TERMÉK LEÍRÁS

A Zettex Spraybond X40 egy magas minőségű, hőálló kontaktragasztó. Alkalmazható EPDM, gumi, TPO, HPL, fa és szintetikus anyagok ragasztására. (Kivéve: PE és PP)

TULAJDONSÁGOK

SBR Gumi

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

- Nagyon erős
- Magas hőállóság
- Gyors száradás
- Univerzális felhasználás
- Egyszerű használat
- DCM mentes

KISZERELÉS

- 500 ml x 12 db / karton

SZÍN

Borostyán

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Mindenféle felület ragasztásához. Köszönhetően a nagy szilárdanyag- és gumitartalmú összetételnek, ez a ragasztó rendkívül erős és biztonságos. A Zettex Spraybond X40 alkalmas plasztifikátorokra, pl. PVC-re érzékeny felületek ragasztására is. Figyeljünk, hogy a PVC lágyító mennyisége nem haladhatja meg a 16 %-ot. Használat előtt javasolt a tesztelés.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen 16 °C és 27 °C között.

A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között.

Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztó jutott a két rétegre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható.

Használat előtt végezzen próba ragasztást!

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok	Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C – +40 °C
Hőállóság	-40 °C – +130 °C
Kiadósság	70-80 g/m ²
Nyitott idő	3-4 perc
Szárazanyag tartalom	40 %
Szín	borostyán
Szóráskép	hálós

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg Zettex Citrusos tisztító spray-vel.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.